

〈脂肪酸エステル〉

製品名	分類	性状代表値									荷姿		
		色数	酸価	水酸基価	ケン化価	ヨウ素価	動粘度(40°C)	動粘度(100°C)	流動点	引火点			
モノエステル		ガードナー	mg KOH/g	mg KOH/g	mg KOH/g	g I2/100g	mm2/s	mm2/s	°C	°C	缶	ドラム	ローリー
TFE-ME	メチルエステル	8	0.3	-	190	112	5	-	-7.5	170	-	●	-
TFE-MED		1-	0.2	-	192	108	5	-	-5.0	175	●	●	●
TFE-MED(S)		1-	0.1	-	192	109	5	-	-5.0	179	-	●	●
TFE-SRNB	ブチルエステル	3	0.7	-	164	104	6	-	-12.5	205	-	●	-
TFE-4SPO		1-	0.4	-	167	78	6	-	-17.5	205	-	●	-
TFE-SREH	オクチルエステル	1-	0.1	-	144	88	8	2.6	-27.5	214	-	●	-
TFE-EHPS		1-	0.3	-	149	0.6	9	2.7	2.5	212	●	●	●
ジエステル													
TFE-RDDG	ダイマー酸エステル	8-	87.0	-	186	112	2927	152	5.0	281	-	●	-
TFE-OLNP-M	ヒンダードエステル	1-	0.4	5.9	203	47	20	5	-15.0	266	-	●	-
TFE-OLPG	PGエステル	1-	0.2	8.1	187	85	20	5	-22.5	265	-	●	-
ポリオールエステル													
TFE-47TM	TMPエステル	5	2.5	37	141	62	78	11	-10.0	220	-	●	-
ソルビタンエステル													
TFE-120SB	ソルビタンモノオレート	5	6.2	204	151	90	240	19.5	-10.0	256	●	●	●
グリセリンエステル													
RICE OIL	トリグリセライド*	3-	0.2	8.2	189	104	37	8.2	-7.5	309	●	●	●
精製2号油	トリグリセライド*	11	0.4	12.4	191	110	42	8.9	-2.5	305	●	●	●